



Finalit No. 22

Ochranná impregnace



- Paropropustná a transparentní ochrana
- Odolná vůči UV záření a posypové soli
- Odolnost vůči prudkému (kyselému) dešti a povětrnostním vlivům, znečištění a skvrnám
- Pro interiéry i exteriéry

- Střednědobá ochranná impregnace
- Hodnota pH: nevztahuje se
- Používejte neředěný
- 1 litr vystačí až na 100 m² podle savosti podkladu



1) Informace o produktu – Finalit No. 22 Ochranná impregnace



a) Materiály

Finalit No. 22 Ochranná impregnace je vhodný na mramor, žulu, jemnou kameninu, keramiku, terakotu, cihly, kabřinec, solnhofenský vápenec, vápenec, pískovec, přírodní kámen, agglo terazzo, terrazzo, betonové tvárnice a vymývaný beton. Finalit No. 22 Ochranná impregnace není vhodný pro povrchy citlivé na rozpouštědla!

b) Vlastnosti

- Neobsahuje vosk, silikon ani akrylát
- Praropustná (Goretex efekt): Vlhkost z kamene může unikat, ale nedostává se dovnitř, což je důležité zejména u nově položených podlah
- Nevytváří uzavřený film, a proto se neodlupuje
- Neuzavírá zcela póry / kapiláry kamene, podle savosti podkladu proniká až do hloubky 5 mm
- Nemění fyzikální hodnoty stavebního materiálu
- Prodyšnost, barevný odstín a propustnost pro vodní páry zůstává zachována
- Odolnost vůči zředěným zásadám a kyselinám
- **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ pro testování:** Úplné proschnutí po cca 24 hodin, pochozí po cca 1 hodině

PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE

- Vyfotografujte všechna již existující poškození způsobená každodenním úklidem a používáním prostor. Začněte ode dveří a postupujte ve směru hodinových ručiček.
- Spoje dřeva na podlaze (např. dveřní rámy) ošetřete transparentním silikonem, jinak by mohlo dojít k jejich poškození čistícím, resp. čistící vodou. Pečlivě je zakryjte speciálními, kyselinovzdornými plastovými páskami, které nezanechávají zbytky lepidla!
- Vypněte podlahové topení!

c) Aplikace přípravku

Možnosti přípravy savých materiálů před impregnací:

- Aplikujte Finalit No. 21 Fixativní penetrace (zvýrazňovač barvy) NEŘEDĚNÝ na čistý a suchý kámen
- Aplikujte Finalit No. 21S Plnič pórů (minimální zvýraznění barev u tmavých kamenů) zředěný vodou v poměru 1:3 na kámen (může být i vlhký)



- Teplota ošetřovaného povrchu musí být vyšší než +10 °C
- Ošetřovaný povrch musí být čistý a suchý

- Aplikujte Finalit No. 22 Ochranná impregnace NEŘEDĚNÝ 1-2krát (podle savosti podkladu) na čistý a suchý povrch a rovnoměrně rozetřete
- Důkladně setřete přebytky froté hadrem (zejména u leštěných materiálů), abyste odstranili přebytečné množství přípravku a předešli vzniku šmouh
- U rozsáhlých ploch použijte k setření jednokotoučový stroj s bílým padem podloženým froté hadrem
- Doba schnutí cca 1-2 hodiny, úplné proschnutí po 24 hodinách
- Pokud se vytvoří šmouhy (bylo nanесeno příliš mnoho impregnace), nahřejte povrch horkým vzduchem nebo znovu naneste přípravek Finalit No. 22 Ochranná impregnace a ihned důkladně otřete froté hadrem
- Volitelně: Vyleštíte povrch pomocí vysokorychlostního nebo jednokotoučového stroje a bílého padu

Pro účinnost impregnace je naprosto nezbytné, aby byl **podklad suchý!** V opačném případě Finalit No. 22 Ochranná impregnace nemůže proniknout do vlhkého povrchu, což je nutné pro dlouhodobý účinek.

Doporučení pro denní úklid:

Finalit No. 40 Citrusový čistič – pH neutrální, vhodný na všechny povrchy!

3) Specifikace

Vzhled	tekutý, bezbarvý
Hodnota pH	nevztahuje se
Balení	Plechová nádoba o objemu 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5 l, 20 l
Skladování	Chraňte před mrazem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu.

4) Bezpečnostní pokyny

Zajistěte dobré větrání/odsávání na pracovišti. Předcházejte tvorbě aerosolu. Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv. Znečištěný či nasáklý oděv ihned svlékněte. Před přestávkou a na konci práce si umyjte ruce. Zamezte kontaktu s očima a pokožkou.

5) Upozornění

Naše informace o produktu jsou založeny na pečlivých laboratorních testech a rozsáhlých praktických zkušenostech. Jedná se však o nezávazné údaje. Doporučujeme provést vlastní testy, abyste zjistili, zda produkt splňuje příslušné požadavky. Naše společnost neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím uvedeného produktu.

6) Kontakt

Výhradní partner Finalit® Péče o kámen a dlažbu pro Českou republiku:

floorcolor s.r.o.

Kotkova 710/3

669 02 Znojmo

+420 515 227 272

info@floorcolor.cz

www.finalit.cz / www.floorcolor.cz